

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 N66CF20L** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Radici Compounds**

材料标识	PA66-CF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Radici Compounds	用途	汽车行业
材料特性	耐化学品、晶体、快速成型周期、润滑、优良的脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.23	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.00	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	95	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	207	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	317	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	13100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	64	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		243	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C

干燥时间		4	Hr
水份含量		0.25	%
注塑温度			
螺筒后部温度		285-285	°C
螺筒中部温度		280-280	°C
螺筒前部温度		280-280	°C
模具温度		65.0—82.0-65.0—	°C